

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Hunton Nativo Trefiberisolasjon Innblåst er varmeisolasjon laget av defibrert trefiber. Isolasjonen har varierende densitet ca. 30 – 45 kg/m³. I lukkede konstruksjoner komprimeres isolasjonen med en densitet på inntil 45 kg pr. m³, avhengig av konstruksjonstype. Ved isolering fra utside, og etterisolering generelt, blir isolasjonen hovedsakelig blåst inn gjennom hull isolatøren borer i konstruksjonen. I nybygg blåses isolasjonen hovedsakelig gjennom hull som isolatøren lager fra innsiden i dampbrems eller lignende.

Inneholder: Trefiber, borsyre (ca 6%), ammoniumsulfat (ca 6%).

NOBB varenummer: Ikke i NOBB

Dimensjon: Se produktbeskrivelse

Farge: Lys

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert og tatt hensyn til under byggeperioden.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon.

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

Garanti og vilkår

-

Fuktbestandighet

Tåler noe fukt, såfremt produktet har mulighet for uttørking.

Renholdsvennlighet

Ikke relevant.

Øvrige opplysninger

Hunton Nativo Trefiberisolasjon Innblåst skal være beskyttet mot fuktpåvirkninger, og vanligvis være plassert i konstruksjonen slik at isolasjonen er tildekket med et lufttett sjikt fra alle kanter. Mot kalde loftsrom o.l. kan isolasjonen være utildekket.

Hunton Nativo Trefiberisolasjon Innblåst skal alltid være beskyttet under transport og lagring med en emballasje som forhindrer fuktpåvirkning. Produktet skal sorteres som trevirke på byggeplass/ ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes. For andre opplysninger besøk Hunton eller Norsk Trefiberisolering (NTI) sine nettsider.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Hunton Fiber AS/Norsk Trefiberisolering AS
Postadresse	Niels Ødegaards gt. 8
Postnr. og poststed	2810 Gjøvik
Telefon	61 13 47 00/97 00 95 00
E-post	teknisk@hunton.no/info@trefiberisolering.no
Internett	www.hunton.no/trefiberisolering.no